

**PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S. A.**

Silo A-10, Pol. Ind. San Lazaro, P.O. Box 55
26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja, SPAIN

Tel.: +34 941 341546

Fax: +34 941 342254

e-mail: calidad@productosmesa.com

www.productosmesa.com

**CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

TUYAUX SOULPLES POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
CERTIFIÉES SELON NF S 61112:75

CONSTRUCTION & TECHNICAL DATA

LAYFLAT HOSES FOR FIREFIGHTING
NF S 61112:75 CERTIFICATE

CHARACTERISTIQUES PERFORMANCE	NF S 61112:75	GOMTEX® Ø 25*	NF S 61112:75	GOMTEX® Ø 45*	NF S 61112:75	GOMTEX® Ø 70*	NF S 61112:75	GOMTEX® Ø 110*
DIAMETRE INTERIEUR (MM), <i>INTERNAL DIAM</i>	24 – 26	25.5	44 – 46	45.5	69 – 71	70.5	109 – 111	111
MASSE LINEIQUE (G/M), <i>WEIGHT</i>	≤ 200	200	≤ 350	350	≤ 600	600	≤ 1010	1010
PRESSIION DE SERVICE (BAR), <i>SERVICE PRESS</i>	25	25	15	15	15	15	15	15
PRESSIION D'ÉPREUVE (BAR), <i>TEST PRESSURE</i>	40	40	25	25	25	25	25	25
ALLONGEMENT (%), <i>ELONGATION</i>	≤ 5	2.5	≤ 5	2.5	≤ 5	2.5	≤ 6	2.5
PRESSIION DE NON ECLATEMENT (BAR), <i>BURST PRESSURE</i>	≥ 60	100	≥ 45	65	≥ 45	50	≥ 40	45
PRESSIION APRÈS L'ABRASION (BAR) <i>BURST PRESS AFT ABR</i>	≥ 40	80	≥ 25	62	≥ 25	48	≥ 25	41

* RESULTATS MOYENNES DES LOTS FABRIQUES ET TESTES PENDANT 2007.
D'AUTRES METHODES D'ESSAI OU APPAREILLAGE POURRAIENT OFFRIIR DES RESULTATS DIFFERENTS.

**PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S. A.**

Silo A-10, Pol. Ind. San Lazaro, P.O. Box 55
26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja, SPAIN

Tel.: +34 941 341546

Fax: +34 941 342254

e-mail: calidad@productosmesa.com

www.productosmesa.com

**CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

TUYAUX SOULPLES POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
CERTIFIÉES SELON NF S 6112:75

CONSTRUCTION & TECHNICAL DATA

LAYFLAT HOSES FOR FIREFIGHTING
NF S 6112:75 CERTIFICATE

CHARACTERISTIQUES PERFORMANCE	NF S 6112:75	ATLAS® Ø 25*	NF S 6112:75	ATLAS® Ø 45*	NF S 6112:75	ATLAS® Ø 70*	NF S 6112:75	ATLAS® Ø 110*
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM), <i>INTERNAL DIAM</i>	24 – 26	25.5	44 – 46	45.5	69 – 71	70.5	109 – 111	111
MASSE LINEIQUE (G/M), <i>WEIGHT</i>	≤ 200	140	≤ 350	250	≤ 600	360	≤ 1010	800
PRESSIION DE SERVICE (BAR), <i>SERVICE PRESS</i>	25	25	15	15	15	15	15	15
PRESSIION D'ÉPREUVE (BAR), <i>TEST PRESSURE</i>	40	40	25	25	25	25	25	25
ALLONGEMENT (%), <i>ELONGATION</i>	≤ 5	2.5	≤ 5	1.5	≤ 5	2.5	≤ 6	3.0
PRESSIION DE NON ECLATEMENT (BAR), <i>BURST PRESSURE</i>	≥ 60	100	≥ 45	65	≥ 45	55	≥ 40	44
PRESSIION APRÈS L'ABRASION (BAR) <i>BURST PRESS AFT ABR</i>	≥ 40	90	≥ 25	62	≥ 25	50	≥ 25	41

* RESULTATS MOYENNES DES LOTS FABRIQUES ET TESTES PENDANT 2007.

D'AUTRES METHODES D'ESSAI OU APPAREILLAGE POURRAIENT OFFRIR DES RESULTATS DIFFERENTS.